RUBBER GASKET FOR VACUUM BLOOD SAMPLING TUBE

Patent number:

JP57059536

Publication date:

1982-04-09

Inventor:

KASAI MASAAKI; NAKAMARU TOSHIAKI

Applicant:

TERUMO CORP

Classification:

- international:

A61J1/00; B65D39/00; A61J1/00; B65D39/00; (IPC1-7):

A61B5/14; A61J1/00; B65D39/00

- european:

Application number: JP19800134637 19800927 Priority number(s): JP19800134637 19800927

Report a data error here

Abstract not available for JP57059536

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(B) 日本国特許庁 (JP)

印特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57—59536

⑤Int. Cl.³
A 61 J 1/00
// A 61 B 5/14
B 65 D 39/00

識別記号 庁内整理番号 6580-4C

❸公開 昭和57年(1982)4月9日

6530—4C 7818—3E

発明の数 1 審査請求 有

(全 5 頁)

の減圧採血管用ゴム栓

②特

願 昭55-134637

❷出

願 昭55(1980)9月27日

⑰発 明 者 笠井正秋

座間市相模台601-9

@発 明 者 中丸敏明

東京都世田谷区宇奈根 2 -20-3

⑪出 願 人 テルモ株式会社

東京都渋谷区幡ケ谷2丁目44番

1号

砂代 理 人 弁理士 渡辺望稔

明 細 製

1. 発明の名称

波圧採血管用ゴム栓

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 内部の放圧度を維持する必要のある放圧採血管に使用するゴム栓を、ガスパリヤ性材料製膜と、熱可塑性エラストマー製ゴム栓本体とで構成し、ゴム栓を経ての放圧採血管内への空気の拡散を実質的に防止するようにしたことを特徴とする減圧採血管用ゴム栓。
- ② 前記ガスパリャ性材料製膜を前記熱可塑性エ ラストマー製ゴム枠本体に、ゴム栓を経ての減 圧採血管内への空気の拡散を実質的に防止する よう被着したことを特徴とする特許請求の範囲 第1項記載の減圧採血管用ゴム栓。
- (3) 前記ガスバリヤ性材料製膜を前記熱可塑性エ ラストマー製ゴム栓本体に、ゴム栓を経ての液 圧採血管内への空気の拡散を実質的に防止する よう埋設したことを特徴とする特許請求の範囲 第1項記載の減圧採血管用ゴム栓。

3. 発明の詳細な説明

であること、

本発明は滅圧を利用して採血を行う滅圧採 血管に滅圧維持のため使用されるゴム栓に関する ものである。

一般に、採血を行うのに 放圧を利用して 無理なく行う方式が普遍的になつている。 放圧採血管はガラス管にゴム栓を密接に嵌合して管内の 放圧を維持する構造になつており、このためゴム栓には、(1) ガラス管に嵌めとんで密着する柔軟性が必要

(2) ゴム栓マスを通して空気が拡散せず内部の減圧度を維持するガスパリャ性が充分であること、の基本的要件を満足することが要求されている。 従来はガス透過係数が比較的低い、イソブチレン・イソブレンゴム (IIR) 等をゴム栓に使用している。しかし、これらのゴム材のベースポリマーはそれ自身では製品として必要な物性を持つていないために以下に記すような加工を施して欠点を補つている。まず、ベースポリマーを累練りして確貴、加強促進剤、充填剤、老

化防止剤等の助剤を添加して塑性混合物となし、 これを金型に入れて加熱および加圧して加砒し、 打抜きして得られたゴム成形体を洗浄し、ガラ ス管に挿入し易いようシリコンコートが施され ている。このように、従来のゴム栓の製造には、 大がかりな設備で複雑な工程を経て長時間を要 するばかりか、添加剤の調整管理および生産に 多くの人手を要するために、ゴム栓の生産性が 悪く、高価なものとなつていた。また、この方 法では再生利用のできないバリ部分が多く、生 産ロスも大きくなつており、この加砒ゴム栓の 廃棄処理に際して燃焼処分すると亜硫酸ガスを 発生するという公衆衛生上の問題もあつた。ゴ ム栓の形状設計上の点では、IIR等のガス透 過保数により必然的に形状および体積が決定さ れ、その形状上の選択範囲は極めて狭かつたの である。

さらに困ることは、ゴム材ベースポリマーに 旅加される上記種々の薬剤は極く敬量であるが、 経時的に製品表面に移行し、滅圧採血管内薬品

- 3 --

本発明は、被圧採血管のゴム栓を、ガスパリヤ性材料製膜と、熱可塑性エラストマー製ゴム 栓本体とで構成し、ゴム栓を経て被圧採血管内 に空気が実質的に拡散侵入しないよう構成した 被圧採血管用ゴム栓を提供する。ガスパリヤ性 材料の膜は熱可塑性エラストマー製のゴム栓本 体上に被着しても良いし、本体中に理設しても 良いが、いずれにしてもガスパリヤ膜がゴム栓 を経ての空気の拡散を実質的に防止するよう配 置する必要がある。

以下、本発明による誠圧採血管用ゴム栓を図面 に示す好速実施例について詳細に説明する。

減圧採血管はガラス管1にゴム栓2を密接に嵌合させたもので、第1図に示すように、先端に採血針3を付けたアダブタ4とともに使用され、採血針3の一方の端部5を血管に穿刺し、他方の端部6をゴム栓2に刺逐して減圧空間7内に血管内の正圧と空間7の食圧との圧力差により自動的に採血を行うものである。

従つて、ゴム栓には、(1)ガラス管に挿入容易で、

の変質、メラス管製面状態の変質、ゴム製面へ の血餅の付着、加強促進剤および ZnQ,MgQ の添 加による血漿の生化学分析への妨害等、多くの 弊害を伴うという問題があつた。

そとで、本発明者等は、従来使用していたゴム材(IIR)およびその加硫加工に伴う上述した種々の欠点を解決すべく研究を重ねた結果、ガス透過係数が従来のゴム材(IIR)より低いガスバリャ性材料(ポリマー)と、同係数がより高い熱可塑性ポリマーとを組み合わせてゴム栓を構成することにより従来のゴム栓より減圧度保持性が良く、製造も簡単で、種々の形状のものを製造できることを確認し、本発明に至った。

従つて、本発明の目的は上述した従来のゴム 栓に伴う多くの欠点を解消し、製造が簡単で短 時間で行われ、加硬におけるような添加剤を使 用せず、被圧度の保持性が良く、採血血液の分 析に悪影響を及ぼさない信頼性の大きな被圧採 血管用ゴム栓を提供しようとするにある。

- 4 -

これと密治してこれらの間に空気の通るような隙間を生じさせない柔軟性を有すること、 ② ゴム栓の 構成材料のマス(質量体)を通して拡散する空気 量がガラス管内の 波圧度を実用以下に 滅じ、 人体 型に 損傷を与えるような 恐れがない こと、 が 基本的な 要件となる。 単に ガスパリャ性 だけ を 来めるのであれば、 ガスパリャ性 材料のみで せ 枝成すれば良いのであるが、 ガスパリャ性 材料のみでも 様成すれば良いのであるが、 ガスパリャ性 材料にする。 また、 熱可製性 エラストマーだけでは 一般的に 柔軟性にとぼしく、 針の 測通を困難にする。 また、 熱可製性 エラストマーだけでは 一般的に、 ガス透過係数が高く 诚圧度の維持は困難である。

そこで、本発明においては、空気透過性の極めて小さいガスパリヤ性材料を用い他方ゴム栓本体には柔軟密着性のある熱可塑性エラストマーを用い、これらの両部材を後述するような方法で一体化させて本発明のゴム栓を製造する。本発明のゴム栓を構成する熱可塑性エラストマーとガスパリャ性材料の代表的な例を下表に配載する。しかし、

これらの例はその一例にすぎず、本発明を限定するものではない。なお、これらの材料のガス透過 係数は商品の種類、測定方法により値が異なるために範囲で示す。

	高分子材料	ガス透過保数(02,30℃) ×10 ¹⁸ は.cc./al.sec.alig
熱可塑性エラストマー	ウレタン茶	3 ~ 8
	エチレン . ブロピレン系	3 ~ 6
	EVA	4~6
	EEA	2 ~ 4
	スチレン系	5~9
ガスパリヤ性材料	ナイロン 6	0.01~0.04
	ナイロン66	0.04~0.06
	ポリエステル	0.01~0.05
	エチレン ピニールプルコール コーポリマー	0.01~0.02
	ポリ塩化ビニリデン	0.005~0.02

本発明のゴム栓では、ガスパリヤ性はガスパリヤ性材料部分で、柔軟密着(シール)性は、熱可 塑性エラストマー部分で機能を果すよう構成する ためにゴム栓材料に従来におけるような加硫ゴム を使用しなくても済む。加硫工程、設備が一切不

- 7 -

性エラストマー製のゴム栓本体部分9には斜線を 施さないで示す。第2図の構成例はゴム栓本体9 上にガスパリャ性の膜8を上述したような方法で 被齎したものであり、第3図の構成例はゴム栓本 体9のマス内にガスパリヤ性の腹8を上述したよ うな方法で埋設したものである。熱可塑性エラス トマー部分9は採血針3の刺通性は良いが、ガス パリャ性材料部分8は採血針削通方向の厚さがあ まり厚すぎると採血針の刺通抵抗が大きくなりす ぎて人体等を損傷する恐れがある。そのため、第 2 および3 図に斜線で示すガスパリャ性材料部分 8の採血針刺通方向厚さは採血針の刺通が容易な 厚さでなければならない。上表に掲げたガスバリ ャ性材料でもその硬度は一定していないが、との ガスパリャ膜部分8の厚さが400ミクロンを超 えると採血針の刺通抵抗が大きくなる傾向がある ようである。このガスパリャ性膜部分8の厚さは ガス透過性の問題とも関連するから、相関的な決 定がなさるべきである。しかし、第4図のように 刺通点を固定化するような設計にし、カスパリャ

要になるばかりか、材料からゴム栓への成形につ いても次のように非常に楽になる。

このように、本発明のゴム栓は射出成形等により製造でき、その具体的構成例を第2 および 3 図に示す。第2 および 3 図は円柱状ゴム栓 2 の中央縦断面図であるが、理解し島いようにガスパリヤ性材料部分 8 のみを斜線を入れて示し、無可塑

- 8 -

膜を刺通する必要をなくすこともできる。

ガス透過性の点では、この種の減圧採血管は製 造組立後所定年限後にも表示能力、すなわち、所 要減圧度または所要採血能力を保持していなけれ ばならない。例えば、第2図回におけるように、 ゴム栓のガラス管に嵌入される頸部にガスパリャ 膜を形成する場合にはガラス管の断面様に対して ガスパリナ膜の占める場合が問題になり、患る図 (4)におけるように、カラス管に嵌入されないゴム 栓の頭部内厚内にガスパリヤ膜を埋設する場合に は、ガラス管末端口部とガスパリャ層間のエラス トマの厚さが問題となつてくる。これらの特にエ タストマ部分9を通しての空気拡散量すなわち波 圧維持度の問題はそれぞれの部分の厚さ、ガスパ リャ膜の配設位置および形状等についての複雑な 関数となつており、滅圧採血管の容量、有効期間 等に応じて上表に代表例をあげた熱可塑エラスト マーおよびガスパリヤ性材料の組合せに従つて考 慮される。そして、従来のようにゴム材料(II R)のガス透過係数によりゴム栓の形状ならびに

神郎857- 59536 (4)

体験が必然的に決定され、形状設計上の自由度は 狭かつたが、本発明ではIIRよりガス透過係数 が低いポリマーと高いポリマーを組み合わせて用 いるために形状設計の自由度が増加し、製品の体 積および重量を減少させることができる。

以上の説明から明らかなように、 本発明による 滅圧採血管用コム栓には以下に述べる多くの利点 がもたらされる。

- (1) 従来の単一材料の加価加工ゴム栓におけるような添加物がないために、前述したような多くの添加物による悪影響を回避することができる。
- ② 製造工程および設備ならびに品質管理が簡素 化され、省力効果が大きく、生産性も上がるた め安価で信頼性の大きなゴム栓が得られる。
- (3) ガスバリャ性、柔軟密着(シール)性が充分 な条件下で材料節約設計が可能である。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は被圧採血管の使用方法を示す説明 用級図、第2図は本発明の減圧採血管用ゴム栓の、 ガスパリヤ膜をゴム栓本体の頸部に被着した構成例

- 11 -

の顕部内に埋設した構成例の線図的断面図、 第4 図は本発明の他の構成例の線図的断面図である。 1 … ガラス管、2 … ゴム栓、3 … 採血針、


の線図的断面図、第2図はガスパリヤ膜をゴム栓本体

4 … アダプタ、7 … 採血空間、8 … ガスパリャ性 部分、9 … エラストマ部分

特許出頭人 テルモ株式会社

代理人 弁理士) 按 ② ② ② ②

- 12 -



手 続 補 正 褂 (方式)

服 和 5 6 年 2 日 日 服

特許庁長官 島田 春

1. 事件の要示

昭和 55 年 特許 Wi 47 184637 号

- 2 発明の名称 放圧採血管用ゴム栓
- 3. 植正をする岩

事件との関係 特許出頭人

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目44番1号 フリガナ 氏 名(名脈) テルモ株式会社

4. 代 理 人 〒101 電話 258-1868

東京都千代田区神田須田町2丁目6番2号 杪田セントラルブラザ1102号

(8015) 弁理士 被 辺 望 な


昭和56年1月27日 5. 補正命令の日付

ん 補正により増加する発明の数

6. イ. 補正の対象 明細書の図面の簡単な説明の例

および図面

7.8 相正の内容 別紙の通り



7. 補正の内容

(1) 明細書の第12項第1行の「第2図」を 「無3図」に訂正する。